



鑄造用速乾性強力接着剤 スペツシーボンド New

中子の接着と主形の補修に最適



製品(アルミチューブ)外観



ニッシン産業

1.性能 及び 試験結果

試験方法：25mm幅のスレート先端12.5mmに塗布し（塗布量：約200 g/m²）、すぐ貼り合せて（貼り合せ面は12.5mm）、所定の時間経過後50mm/minの速度で、剪断剥離試験を行った（20℃）。

経過時間	5分	10分	20分	30分	24時間
接着力(kg)	0.7	1.4	6.6	23.5	51.0

2.性状・包装

外観：ペースト状 粘度：100,000C.P (20℃)

包装：200グラム入りアルミチューブ詰め 72本カートンケース入り

3.特徴

- 1) 接着力が強力ですので、少量（点着）で効果があります。
- 2) 吸湿して接着面がはがれることはありません。

4.組成 及び 成分情報（化学品名：含有量）

ポリ酢酸ビニル樹脂：20～30% 充填剤：30～40% 酢酸エチル：30～40%
アセトン：20～30%

5.御注意

口や目に入れないように、皮膚につけないようにしてください。もし目などに入ったときは水で十分に洗浄のあと直ちに専門医に処置をうけてください。

*使用期限：製造日より1年以内

*品質改良のため予告なく配合成分を変える場合がございます。

[製品への御質問・お問い合わせは当社まで！] ニッシン産業 株式会社
〒540-0014 大阪市中央区龍造寺町7-21
TEL 06-6764-6741 FAX 06-6764-6778